

STEICO *multi connect*

Nuolatos lankstus lipnus sandariklis

Sandarinimo sistema „STEICO“
izoliaciniams sprendimams



REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Visoms jungiamosioms „Steico“
konstrukcijos sistemos dalims ir ant
gretimų dalių



- Nuolatos elastingas
- Be tirpiklių
- Nevarva
- Gali būti naudojamas be spaudžiančio tinklelio
- Itin didelis sukibimo stiprumas
- Taip pat gali būti naudojamas stogo išorės rekonstrukcijai

Papildomą informaciją ir naudojimo instrukcijas galite rasti atitinkamuose
statybos lankstinukuose ar internete adresu www.steico.com



| SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAS

Laikykite STEICOMulti connect vėsioje ir sausoje vietoje, kai temperatūra nuo +15 °C iki +25 °C

| INFORMACIJA

Apsaugokite STEICOMulti connect nuo karščio, šalčio ir šviesos. Galiojimo laikas iki 12 mėnesių

| STEICOMulti connect PPRISTATYMO FORMOS

Pakuotė	Turinys [ml]
12 permatomų maišelių / kartoninė dėžutė	@ 600 ml/715 g
12 kasečių / kartoninė dėžutė	@ 310 ml/370 g

| STEICOMulti connect TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pagrindas	Modifikuotos dispersijos
Spalva	Dramblio kaulo
Plėvelės savybės	Nuolatos elastingas
Minimali naudojimo temperatūra	Klijams nuo + 5 °C / komponentams nuo -5 °C
Atsparumas šaldymui	-30 °C
Kietėjimo laikas	Maždaug 1 diena (priklausomai nuo pagrindo ir lašelių storio)
Temperatūros diapazonas	Nuo -30 °C iki 80 °C
Talpa	
310 ml	6–8 m
600 ml	12–14 m

| STEICOMulti connect NAUDOJIMAS

- Lipnūs paviršiai turi būti pajėgūs atlaikyti apkrovą, švarūs, taip pat be riebalų, aliejaus ir dulkių.
- Bet kokios atsiskiriančios medžiagos turi būti pašalintos.
- Užlašinkite 6-8 mm storio lašelius ant vienos lakšto / membranos pusės arba ant apkrovos laikančios konstrukcinės medžiagos.
- Naudodamiesi reljefo kilpa įstatykite lakštą / membraną į vietą, kol lipnūs lašeliai dar šlapi, ir lengvai paspauskite (DĖMESIO: nespauskite per stipriai, kad lašeliai nepasidarytų plokšti)
- Lipnus sukibimas sausuose lipniuose lašeliuose gali atsirasti ir po nepilno džiovavimo (16-20 val. aplinkoje be dulkių). Tokiu atveju paspausti galite stipriau.

STEICO
sukurta gamtos

Jūsų STEICO specializuotas atstovas: Telefonai: +370 699 96861
+370 601 72224
el. paštas: info@www.sveikastatyba.lt



Taikos pr. 139A, Kaunas LT-51131
Darbo laikas: Pirmadienis – Penktadienis, 8:30 – 17:00

Įmonės kodas: 303923914
PVM: LT100009252613

www.sveikastatyba.lt